

Glutolin S15

Mit hoher Anfangshaftung und hoher Feuchtfestigkeit, auch auf problematischen Neuputzflächen, Altputz und Gipskarton. Extra transparent.

Anwendungsbereich: Sichere Klebkraft für nahezu alle Tapeten und Wandbeläge, z. B. für alle Rauh-faser-Qualitäten, Renovier- und Armierungsvlies, geprägte Vliestapeten, Struktur- und Prägetapeten, Vinyl- und Textiltapeten, Rauh-faser-Vliestapeten sowie Glasge-webe (kaschiert und unkaschiert)

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Methylcellulose, Additive, Kunstharzpulver
Schüttgewicht:	0,43 g/cm ³
pH-Wert:	ca. 8
Verbrauch:	ca. 200 g/m ²

Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Schalöl, Fett, Staub u.ä.) sein. Tapetenreste, wasserlösliche und nicht fest haftende Anstriche entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten mit ®Glutofill WG oder ®Glutofill WF ausbessern. Sandende und kreibende Untergründe mit ®Glutogrund LF verfesti-gen. Stark saugende Untergründe vorkleistern oder ebenfalls grundieren.

Verarbeitung: Glutolin S15 unter kräftigem Rühren zügig in kaltes, sauberes Wasser (s. Tabelle) einstreuen und kurze Zeit weiterrühren. Nach 2–3 Minuten nochmals durchschla-gen. Nach 15 Minuten noch einmal kräftig durchrühren.

Den Kleister mit dem Tapeziergerät oder einer Bürste in der erforderlichen Stärke gleichmäßig auf die Tapetenrückseite auftragen und die Tapeten gleichmäßig und blasenfrei Verkleben.

Dimensionsstabile Wandbeläge, die keine Weichzeit benötigen, können auch in der Wandklebetechnik verarbeitet werden. Hierzu den Kleister mit dem Spritzgerät oder einer kurzflorigen Lammfellrolle in Bahnenbreite auf den Untergrund auftragen. Den Wandbelag in das nasse Kleisterbett einlegen und mit einer Rolle (Moosgummiwal-ze) oder einem Tapezierwischer gleichmäßig andrücken. Kaschierte Wandbeläge müssen vor dem Verkleben auf der Rückseite mit einem nassen Schwamm angefeuchtet werden.

→ Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller sind unbedingt zu beachten.

Verwendung	Ansatz	Wasser-menge pro 800 g	800 g – Ansatz reicht für	1,2 kg maschinell einrührbar	1,6 kg maschinell einrührbar
Vorkleistern	1 : 20	16 l	ca. 95 m ²	24 l	32 l
Tapeziergerät/ Bürstenauftrag	1 : 15	12 l	ca. 65 m ²	18 l	24 l
Rolle/ Spritzgerät	1 : 12,5	10 l	ca. 45 m ²	15 l	20 l
max. Ansatzgröße 800 g – nicht nachdosieren! Bitte beachten: 1,2 kg und 1,6 kg nur maschi-nell einrühren.					

Hinweise: Kleisterrückstände mit klarem Wasser abwaschen und mit einem trockenen Tuch nachreiben. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Nicht unter +5 °Celsius Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten.

Enthält Konservierungsmittel: Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergi-sche Reaktionen hervorrufen.

Lagerung: Gut verschlossen, kühl und trocken lagern.

Technische Informationen

Glutolin



Entsorgung:	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Abfallschlüssel-Nr. EWC 08 04 14.
Artikel-Nr.:	800 g - 390 619 02 5 kg - 390 619 04
Gebindegrößen:	Faltschachtel à 800 g - 061902074 Kunststoffeimer à 5 kg - 061904074