

Glutolin GTV Rollkleister

Hochwertiger, schnelllöslicher Methylcellulosekleister

Anwendungsbereich: *Glutolin GTV Rollkleister* eignet sich zum Verkleben von Vliestapeten mit der neuen Wandklebetechnik oder für den traditionellen Kleisterauftrag sowie zum Kleben von Rauhfaser, Vinyltapeten, Präge- und Papiertapeten.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Methylcellulose, Polyvinylacetatpulver
Schüttgewicht:	ca. 0,5 g/cm ³
pH-Wert:	ca. 8
Löslichkeit:	in ca. 5 Minuten gebrauchsfertig
Verbrauch:	ca. 200 - 300 g/m ²

Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muß trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett usw.) sein. Alte, schlecht haftende Tapeten und Anstriche und mit *Glutosolv TA Tapetenablöser* entfernen. Risse und Löcher mit *Glutofill WF Füllspachtel innen* oder *Glutofill WG* ausbessern. Stark saugende, kreidende oder sandende Untergründe mit *Glutogrund LF Tiefengrund* grundieren.

Verarbeitung: *Glutolin GTV Rollkleister* unter kräftigem Rühren schnell und zügig in kaltes, sauberes Wasser (s. Tabelle) einstreuen und kurze Zeit weiterrühren. Nach ca. 3 Minuten nochmals kräftig durchschlagen.

Auftrag auf den Untergrund: Bei der modernen Wandklebetechnik - z.B. bei der Verklebung von formstabilen Vliestapeten und bei vielen anderen Wandbelägen - empfehlen die Tapetenhersteller den Auftrag des Kleisters auf den Untergrund. Hierzu den angerührten *Glutolin GTV Rollkleister* mit einer Lammfellrolle in der Breite von 1 - 2 Tapetenbahnen gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Die Tapetenbahn direkt in das frische Kleberbett einlegen und gleichmäßig andrücken.

Bei Auftrag auf die Tapeten: Die Tapeten gleichmäßig mit *Glutolin GTV Rollkleister* einstreichen und zusammenlegen. Nach ausreichender Weichzeit die Tapeten auf Stoß verkleben und andrücken.

Zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit und bei schwach saugenden Untergründen empfehlen wir den Zusatz von einer 750-g-Dose *Glutolin BW Wandbelags- und Bordürenkleber* pro Päckchen angerührtem *Glutolin GTV Rollkleister*. Bei der Verklebung von trocken abziehbaren Vliestapeten sollte auf diesen Zusatz jedoch verzichtet werden, da hierdurch das leichte Abziehen der Vliestapete beim Tapetenwechsel beeinträchtigt werden könnte.

Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller sind unbedingt zu beachten. Eventuelle Kleisterreste auf der Tapetenvorderseite sofort mit einem feuchten Tuch entfernen.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Nicht unter + 5° Celsius Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten!

Ansatzverhältnis:

für	Ansatz	Wassermenge pro 200-g-Paket	200-g-Paket reicht für
Vorkleistern	1 : 40	8 l	60 - 80 m ²
Auftrag auf den Untergrund * glatte und geprägte Vliestapete	1 : 15	3 l	15 - 20 m ²
Auftrag auf die Tapete: * Vinyltapeten * Gewebe-/Textiltapeten * schwere Tapeten	1 : 20	4 l	20 - 25 m ²

Lagerung: Kühl und trocken lagern!

Artikel-Nr.: 063901074

Gebindegrößen: Faltschachtel à 200 g