

Glutolin HS Hartschaumkleber

Gebrauchsfertiger, lösungsmittelfreier Dispersionskleber zum Verkleben von Polystyrol- und Hartschaumplatten im Innenbereich.

Anwendungsbereich:

Glutolin HS eignet sich hervorragend zum Verkleben von Decor-, Sicht- und Isolierplatten aus Polystyrol, Depron oder Hartschaum sowie von Styropor-Zierleisten und Untertapeten.

Technische Daten:

| | |
|----------------|---|
| Rohstoffbasis: | terpolymere Kunststoffdispersion |
| Dichte: | ca. 1,66 g/cm ³ |
| pH-Wert: | 8 - 9 |
| Verbrauch: | 400 - 600 g/m ² - 1 kg reicht für ca. 2 m ² |

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss saugfähig, trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u.ä.) sein. Losen Putz, alte Tapeten und schlecht haftende Anstriche entfernen. Risse und Löcher mit *Glutofill WF Füllspachtel* oder *Glutofill WG Glätt- und Flächenspachtel* ausbessern. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit *Glutogrund LF Tiefengrund* grundieren.

Verarbeitung:

Glutolin HS mit einem Zahnpachtel (vorzugsweise Zahnung B 2) gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Die zu verklebenden Platten oder Bahnen einlegen und gleichmäßig andrücken. Für Deckenverklebungen sollte der Kleber auf die Rückseite der Deckenplatten aufgetragen werden.

Nach Durchtrocknung des Klebers (1 – 2 Tage je nach Saugfähigkeit des Untergrundes) können die verklebten Flächen gestrichen, tapeziert oder gespachtelt werden. Um eine optimale Haftung von Tapeten auf den verklebten Flächen zu erzielen, empfiehlt es sich, einen Haftbrückenanstrich mit verdünntem Kleber (*Glutolin HS* mit 20 % Wasserzugabe) aufzubringen.

Kleberückstände sofort mit Wasser entfernen.
Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten.
Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei lagern. Gebinde gut verschlossen aufbewahren.

Artikel-Nr.:

8 kg - 390 013 93
14 kg - 390 014 07

Gebindegrößen:

PE-Eimer à 4 kg
PE-Eimer à 14 kg