

# Glutolin BW

**Anwendungsbereich:**

Wandbelagskleber für die sichere Verklebung von schweren Wandbelägen, Textil-, Vinyl- und Metalltapeten, Glasgewebe, PVC-Wandbekleidungen mit Geweberückseite sowie Bordüren aus Papier, Vinyl, Textil und Vlies. Ideal auch als Klebkraftverstärker für Tapetenkleister.

**Eigenschaften:**

- sehr hohe Klebkraft
- hoch feuchtigkeitsbeständig
- transparent auf trocknend
- lösungsmittel- und weichmacherfrei
- weichmacherbeständig

**Technische Daten:**

Rohstoffbasis: Kunststoffdispersion, Stärkeether, Wasser und Additive  
 Dichte: ca. 1,02 g/cm<sup>3</sup>  
 pH-Wert: 9,5 – 10,5

**Untergrundvorbehandlung:**

Der Untergrund muss trocken, fest, tragfähig, gleichmäßig saugend, sauber und glatt sein. Alte Tapeten und schlecht haftende Anstriche entfernen. Sandende, kreidende und zu stark saugende Untergründe mit Glutoground LF Tiefengrund vorbehandeln. Risse, Löcher und Unebenheiten verspachteln.

**Verkleben von Wandbelägen:**

Glutolin BW unverdünnt mit einer kurzflorigen Rolle in Bahnenbreite gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Den Wandbelag in das nasse Kleberbett einlegen und gleichmäßig andrücken. Die Angaben der Tapeten- und Wandbelagshersteller sind unbedingt zu beachten. Bei entsprechendem Hinweis des Herstellers den Kleber direkt auf den Belag auftragen und diesen nach der vorgeschriebenen Weichzeit verkleben.

**Verbrauch:**

ca. 250 g/m<sup>2</sup>

**Klebkraftverstärkung von Tapetenkleister:**

20 % Glutolin BW in den fertig angesetzten Kleister einrühren.

**Hinweise:**

Nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Kleberrückstände sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website [www.glutolin.de](http://www.glutolin.de) oder unter [sds@glutolin.de](mailto:sds@glutolin.de)

**Lagerung und Entsorgung:**

Gebinde gut verschlossen, kindersicher und kühl, aber frostfrei lagern. Mindesthaltbarkeit: 36 Monate ab Herstellungsdatum. Herstellungsdatum siehe Eindruck.

Artikel-Nr.:	EAN	Gebindegröße
064503074	4044899645030	5 kg
064504074	4044899645047	10 kg
064505074	4044899645054	18 kg



**Anmerkung:**

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.